

# AUROMEX®

TECHNICAL

INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

## PALLMEX 850FX

### 弱鹼性高速鈮鎳合金鍍液

#### 簡介：

AUROMEX PALLMEX 850FX 是一新改良高速，高鈮成份鈮鎳合金電鍍液，配方使用有機合成絡合劑，使鍍層之內應力及脆性降低，提高伸延性、光亮白亮、硬度及防腐蝕性能，鍍層厚度可達10微米或以上，特別適用於高速電鍍及電子接插件等作為中間層的應用，操作簡易，合符經濟。

#### 配方特性：

- \* 電鍍效率性高。
- \* 鍍層硬度高。
- \* 鍍層內應力特低。
- \* 伸延性極高。
- \* 鍍層白度及亮度高。
- \* 覆蓋能力強，鍍層厚度分佈平均。
- \* 鍍層含鈮量較一般鈮鎳合金高。
- \* 操作簡易，穩定性強。

#### 鍍層特性：

外觀：光亮鏡白。  
純度：80-85%鈮，15-20%鎳。  
硬度：500-600 Hv20g。  
內應力：80-120 N/mm  
鍍一微米厚耗鈮 / 鎳量：約 110-112 毫克 / 平方分米

P-1

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117

## 電鍍設備：

鍍槽：P.P，PVC 或內襯防鹼塑膠鍍缸。  
加熱管：配有恒溫的不銹鋼或鈦熱筆。  
陽極：白金鈦網或鈦鈦網。  
過濾器：配有尼龍或棉質濾芯的防酸鹼過濾器。  
抽風系統：建議安裝槽邊抽風系統。

## 鍍液配製程序：

所需物料：按每 10 公升鍍液計算。

50% 氯化銨鈹	60 克
PALLMEX 850FX 開缸液	9.5 公升
PALLMEX 850FX 光劑	(有需要時添加)
PALLMEX 850FX 潤濕劑	(有需要時添加)
PALLMEX 850FX 調酸液	(有需要時添加)
純銨水	(有需要時添加)

## 開缸程序：

- 1) 先將一單位約 9.5 公升 **PALLMEX 850FX** 開缸液注入鍍槽中。
- 2) 加入約 0.3 公升預先溶解於稀銨水的適量純鈹液及攪拌。
- 3) 檢查 pH 值(8-9 為適中)及有需要時可用 **PALLMEX 850FX** 調酸液或 50% 純銨水作適當調整。
- 4) 攪拌及再次檢查 pH 值。
- 5) 鍍液可隨時使用。

## 操作條件：

	<u>單位</u>	<u>適中</u>	<u>範圍</u>
純鈮含量	克 / 公升	3	2-4
純鎳含量	克 / 公升	5	4-6
溫度	°C	30	25-35
比重	°Be	12	8-16
pH		8.5	8-9
陰極電流密度(掛鍍)	安培 / 平方分米	1.0	0.5-1.5
(滾鍍)		0.4	0.3-0.5
(噴鍍)		*	0.5-5.0
陽極與陰極比例		4:1	或以上
攪拌	米 / 分鐘	4	3-5
陰極電流效率	毫克 / 安培分鐘	25	20-30
鍍一微米所需時間	分鐘	4.2	3.8-4.5
(按 1A/dm <sup>2</sup> , 30°C 計算)			

\* 最高陰極電流度及效率視乎鍍液噴速及鍍槽設計而定。

## 補充及鍍液維護：

- 1) 鍍液鈮含量需維持在 2-4 克 / 公升之間，(鈮含量高低視乎所需鍍層厚鍍而定)，可用已預先溶解於稀銨水中的 50% 氯化銨鈮補充。
- 2) 鍍液中的鎳及光澤劑含量可按時添加 **PALLMEX 850FX** 補充劑 'R'，每單位為 300 毫升，包含所需鎳金屬及光澤劑足夠配合 100 克純鈮耗用量。

供補充參巧用：

### 每消耗安培分鐘

### 添加量

4700

100 克純鈮或 200 克 50% 氯化銨鈮

一單位 **PALLMEX 850FX** 補充劑 R  
(300 毫升 / 單位)

- 3) 鍍液比重需維持在 8-16 之間，低於 10 Be 時可加入 **PALLMEX 850FX** 導電鹽，每加 20 克 / 公升導電鹽可調升鍍液比重一波美度。
- 4) 保持鍍液 pH 值在 8-9 之間，如 pH 值過低，可用 50% 純稀銨水調正，如 pH 直過高，可加入 **PALLMEX 850FX** 調酸液。

## 產品說明：

PALLMEX 850FX	開缸劑	20 公升 / 桶
PALLMEX 850FX	補充劑	300 毫升 / 瓶 / 單位
PALLMEX 850FX	導電鹽	25 公斤 / 單位
PALLMEX 850FX	特別光劑	1, 2 或 5 公升 / 單位
PALLMEX 850FX	穩定鹽	1, 2 或 5 公斤 / 罐
PALLMEX 850FX	絡合鹽	1, 2 或 5 公斤 / 罐
PALLMEX 850FX	鎳濃縮液 (50 克/公升)	1, 2 或 5 公升 / 瓶