

AUROMEX[®]

TECHNICAL INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

A1000 清叻架

簡介：

AUROMEX A1000 清叻架由壓克力三聚氰胺樹脂精製而成，對銅製品密著性極優，特別適用於車輛零件、家庭電器用品、一般金屬配件、電鍍銅、銀、金及燈飾類等作表層保護。

配方特性：

- * 塗膜堅韌透明度佳。
- * 優異的耐蝕性。
- * 物理性，化學性優良。
- * 耐水溶性酸鹼污染
- * 硬度高及光澤佳。

鍍層特性：

外觀	: 透明光澤 (95 %)
硬度	: 3H 以上
耐鹽水噴霧	: 5% NaCl 72hr
耐濕性	: 22.5°C 95% 120hr

使用方法：

- (1) 請使用專用天拿水稀釋
- (2) 噴漆黏度，福特4號杯 16 ± 2 秒
- (3) 噴槍宜徑：1.2 - 1.5 mm
壓力：4 - 5 kg/mm
- (4) 乾燥條件：130°C，30分鐘（高溫焗烤硬度更佳）
- (5) 標準塗膜厚度為 25 - 30 μ m (micon)

AUROMEX[®]

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117