

AUROMEX[®]

TECHNICAL

INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

A900 叻架

使用參考：

本產品由壓克力三聚氰胺樹脂精製而成，對銅製品密著極優，適用於各類高級飾品等。

產品特性：

- 1) 塗膜堅韌透明度佳
- 2) 優異的耐蝕性
- 3) 物理性，化學性優良
- 4) 耐水溶劑酸鹼污染等特好
- 5) 硬度高及光澤佳

使用方法及乾燥條件：

- 1) 請使用專用天拿水稀釋
- 2) 噴漆粘度，福特4號杯 16 ± 2 秒
- 3) 噴槍口徑：1.2-1.5 mm
壓力：4-5 kg/mm
- 4) 乾燥條件：130°C x 30 分
高溫焗烤硬度更佳
- 5) 標準塗膜厚度為 25-30 μ m (micron)

用途：

車輛零件，家庭電器用品，一般金屬配件，電鍍銅、銀、金，燈飾等。

P.1

AUROMEX[®]

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117

A900 叻架試驗及報告

編號	試驗項目	試驗成績
1	容器中之狀態	透明液體
2	鉛筆硬度	三菱鉛筆 3H 以上
3	光澤	95%
4	耐衝擊性	1/2 in & 500g 300mm 合格
5	塗膜狀態	正常
6	襪盤試驗	100 / 100
7	耐鹽水噴霧	5% NaCl 72hr 合格
8	耐濕性	22.5°C 95% 120hr 合格
9	加熱殘分	Sec 100°C 100分鐘 (42% 以上)
10	相疊性	良好
11	乾燥條件	130°C x 30 分鐘
12	作業性	良好
13	貯藏安全性	常溫一年