

# AUROMEX®

## TECHNICAL INSTRUCTIONS

### DATA SHEETS

## META - BRIGHT CP-30 銅或銅合金化學拋光液

### 簡介：

AUROMEX META-BRIGHT CP-30 為一透明無色混合酸，特別適用於銅或銅合金化學拋光，光亮度特高，不損鍍件，操作簡易，可使用於裝飾性工件如人造首飾、鐘錶、餐具、燈飾及裝飾品等作鍍前拋光處理。

### 配方特性：

- \* 鍍液穩定性強，耐用及不損鍍件。
- \* 鍍液操作簡易。
- \* 鍍液可適用於不同種類銅合金。

### 操作說明：

AUROMEX META-BRIGHT CP-30 拋光液在供應時均已配好，可即時使用，無需稀釋或作任何調試。

操作濃度：100% 濃度 (不需稀釋)

操作溫度：25-35°C

操作時間：10-40 秒鐘 (時間視乎工件底材及所需亮度而定)

註：工件在進行拋光處理時應先作除油清洗處理，確保工件表面絕對清潔無油，以便獲得最佳拋光效果。

**AUROMEX®**

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117