

AUROMEX®

TECHNICAL

INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

META - BRIGHT EP-100 合金電解拋光劑

簡介：

AUROMEX META-BRIGHT EP-100 為一高效能電解拋光劑，特別適用於金、銀或其合金作陽極電解拋光，光亮度特高，不損鍍件，操作簡易，廣泛使用於裝飾性工件等作鍍前拋光處理。

配方特性：

- * 鍍液穩定性強，耐用及不損鍍件。
- * 鍍液操作簡易。
- * 鍍液可適用於不同種類金、銀合金。

操作說明：

AUROMEX META-BRIGHT EP-100 拋光劑在供應時為粉狀，可於使用時用純水稀釋至適當濃度即可。

操作濃度：120 - 180 克/公升濃度

操作電壓：1.5 - 3.0 Volt

操作電流：0.5 - 3 安培/平方分米

操作溫度：室溫 25-35°C

操作時間：0.5 - 2 分鐘 (時間視乎工件底材及所需亮度而定)

陰極：銅或銅合金片

註：工件在進行拋光處理時應先作除油清洗處理，確保工件表面絕對清潔無油，以便獲得最佳拋光效果。

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117