

AUROMEX®

TECHNICAL INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

PASCOAT SPC

防氧化金銀保護劑

簡介：

AUROMEX PASCOAT SPC 為一全新研製高效率有機溶性防氧化保護劑，特別適用於純銀，K金或其他金屬如銅、鎳、鋅等作抗氧化保護之用，此保護劑滲透力特強，所產生之保護膜非常有效及隱定，可有達至封孔效果，保護膜不受外間環境影響，亦不含任何有機毒性，故非常安全，此配方已廣泛使用於鐘錶、珠寶飾物、銀器、眼鏡及其他工業零件作抗氧化保護之用。

配製方法：

PASCOAT SPC 是以濃縮液狀態供應，所以在配缸時必須使用特定稀釋劑稀釋至適合操作濃度即可。以配 100 公升操作溶液計算，需用 10 公升 PASCOAT SPC 濃縮液配 90 公升 SPC 稀釋溶劑。

操作範圍：

		<u>範圍</u>	<u>最佳</u>
PASCOAT SPC 濃縮液	毫升 / 公升	80 - 120	100
操作溫度	°C	室溫	25
浸漬時間	秒	10 - 45	30

P.1

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117

溶液補充及維護方法：

PASCOAT SPC 的消耗量則視乎操作量而定，需按時加入 SPC 濃縮液作補充。

註：所處理的鍍件必須先清洗及活化及全面焗乾後才可放入保護液中以免溶液受水解污染，於浸漬完畢後只須作正常鍍後焗乾處理即可。

產品訂購說明：

PASCOAT SPC 濃縮液

5,10 或 20 公升/桶

PASCOAT SPC 稀釋液

5,10 或 20 公升/桶