

# AUROMEX®

## TECHNICAL INSTRUCTIONS

### DATA SHEETS

## STANNOCLAD STRIPPER

### 錫-鎳-鈷合金剝離劑

#### 簡介：

AUROMEX STANNOCLAD STRIPPER 為一液體混合脫劑可從鋼、鎳等底材上剝離錫 - 鎳，錫 - 鈷或錫 - 鎳 - 鈷合金而不需使用電流亦不傷及底材表面，此脫劑適用於 STANNOCLAD BN、BC 或 BNC 等鍍層之剝離。

#### 操作條件：

STANNOCLAD STRIPPER 濃縮液。	50% V/V.
雙氧水 (35% by wt.)。	2-3 毫升/公升
溫度 (°C)	25-35 (室溫)
攪拌	機械攪拌
剝離時間	15-120 秒 (視乎鍍層厚度而定)

註：此剝離劑乃酸性腐蝕液體，操作時需配帶安全手套及小心處理鍍液。

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117